


Weltevree[®]
dutchtub
repair kit



REPAIR MANUAL

easily
repaired,
quickly
resume
bathing

HOW TO REPAIR

in case of damage to your Dutchtub

NL

Repareer je Dutchtub eenvoudig zelf

De Dutchtub is gemaakt van zeer sterk materiaal. Toch kunnen er kleine beschadigingen aan de tub ontstaan als gevolg van intensief gebruik of krassende materialen. In deze korte handleiding lees je hoe je de Dutchtub eenvoudig zelf weer opknapt.

EN

Easily repair your Dutchtub yourself

The Dutchtub is made of strong materials. However, small damages can occur as a result of intensive use or abrasive materials. This short manual explains how to easily repair minor damages to the Dutchtub yourself.

DE

Reparieren Sie leicht Ihren eigenen Dutchtub

Der Dutchtub besteht aus starken Materialien. Jedoch können durch intensiven Einsatz oder spitzen Materialien kleinere Schäden auftreten. Diese kurze Anleitung erklärt wie Sie die Dutchtub selbst reparieren können.

MANUAL

Benodigheden:



Handleiding, Repair-kit,
Kwastjes, Schuurpapier met
korrelgrootte 220, 400,
800 en 1200 (evt. 1800),
Polijstmachine of kunststof
polijstpasta.

Necessities:

Manual, Repair kit
Small brushes, Sanding paper
with grit 220, 400, 800 and 1200
(1800 is optional),
Polishing machine or
composite polishing paste.

Voraussetzungen:

Anleitung, Reperaturset,
Kleiner Pinsel, Schleifpapier mit Kör-
nung 220, 400, 800 und 1200 (1800
ist optional), Poliermaschine oder
Polierpaste für Kunststoff.



REPAIR MANUAL

Bij ondiepe krasjes of verkleuring in de gelcoat.

In case of superficial scratches or discoloration in the gelcoat.

Bei oberflächlichen Kratzern oder Verfärbungen im Gelcoat.

Stap 1

Schuur de krasjes of verkleuring voorzichtig weg met schuurpapier. Gebruik achtereenvolgens papier met korrelgrootte 400, 800, 1200 en eventueel 1800.

Step 1

Gently sand the scratches or discoloration with sand paper. Consecutively use grit 400, 800, 1200 and use 1800 if necessary.

Schritt 1

Schleifen Sie die Kratzer oder Verfärbungen vorsichtig mit Schleifpapier ab. Verwenden Sie nacheinander Körnung 400, 800, 1200 und verwenden Sie gegebenenfalls 1800.

Stap 2

Polijst het geschuurde oppervlak met een polijstmachine of doe dit met de hand met een polijstpasta voor kunststof.

Step 2

Polish the sanded surface with a polishing machine or do this manually with a composite polishing paste.

Schritt 2

Polieren Sie die geschliffene Oberfläche mit einem Polierer oder machen Sie dass manuell mit einer Polierpaste für Kunststoff.

Bij diepe krassen of beschadigingen in de gelcoat.

In case of deep scratches or severe damage to the gelcoat.

Bei tiefen Kratzern oder starker Beschädigung des Gelcoats.

Step 1

Schuur het beschadigde oppervlak voorzichtig met schuurpapier met korrelgrootte 220 en ontvet het oppervlak.

Step 1

Gently sand the damaged surface with sand paper with grit 220.

Schritt 1

Schleifen Sie die beschädigte Oberfläche vorsichtig mit Sandpapier mit Körnung 220 ab.

Let op:

Het mengsel uit stap 2 moet binnen een half uur verwerkt worden.

Please note:

The mixture made at Step 2 needs to be processed within 30 minutes.

Achtung:

Die Mischung aus Schritt 2 muss innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden.

Step 2

Voeg de inhoud van de potjes uit de repairkit samen en roer goed door.

Step 2

Mix the contents of the jars from the repair kit together and stir well.

Schritt 2

Mischen Sie den Inhalt der Gläser und mischen Sie es gut.

Step 3

Breng het mengsel met een kwastje aan op het geschuurde oppervlak en laat minstens 24 uur drogen.

Step 3

Apply the mixture to the sanded surface with a small brush and leave to dry for at least 24 hours.

Schritt 3

Tragen Sie die Mischung mit einer kleinen Bürste auf die angeschliffene Oberfläche auf. Lassen Sie es mindestens 24 Stunden trocknen.

Step 4

Schuur het oppervlak na de droogtijd. Gebruik hiervoor achtereenvolgens schuurpapier met korrelgrootte 400, 800, 1200 en eventueel 1800

Step 4

Sand the surface after the drying time. Consecutively use grit 400, 800, 1200 and use 1800 if necessary.

Schritt 4

Nach der Trocknungszeit, schleifen Sie die Oberfläche ab. Verwenden Sie nacheinander Körnung 400, 800, 1200 und verwenden Sie gegebenenfalls 1800.

Step 5

Polijst het geschuurde oppervlak met een polijstmachine of doe dit met de hand met een polijstpasta voor kunststof.

Step 5

Polish the sanded surface with a polishing machine or do this manually with a composite polishing paste.

Schritt 5

Polieren Sie die geschliffene Oberfläche mit einem Polierer oder machen Sie dass manuell mit einer Polierpaste für Kunststoff.

Heb je nog vragen of opmerkingen?

We helpen je graag.

Mocht er iets niet duidelijk zijn in deze handleiding of heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contact

Telefoon

+31 (0) 33 203 7037

E-mail

info@weltevree.nl

www.weltevree.nl

© Weltevree®

Do you have any questions or remarks?

We are happy to help.

In case you have any other questions or remarks regarding the Dutchtub or this repair manual, feel free to contact us. You can reach us via the following contact details.

Contact

Telephone

+31 (0) 26 4428 334

E-mail

info@weltevree.nl

www.weltevree.nl

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben zum Dutchtub oder zu dieser Reparaturanleitung, wenden Sie sich an uns. Sie erreichen uns unter den folgenden Kontaktdaten.

Kontakt

Telefon

+31 (0) 26 4428 334

E-mail

info@weltevree.nl

www.weltevree.nl

‘activating
people & places’
— *Weltevree*®